



جمهوری اسلامی ایران



استاندارد ملی ایران

۱۵۲۱-۱

تجدید نظر دوم

اردیبهشت ماه ۱۳۸۱

**ISIRI**

۱۵۲۱-۱

۲st. Revision

MAY 2002

**Islamic Republic of Iran**

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

**Institute of Standards and Industrial Research of Iran**

**منسوجات - تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل**

**بخش اول: دستگاه سایش مارتیندل**

**Textiles-Determination of the abrasion resistance**

**of fabrics by the Martindale method**

**Part 1 : Martindale abrasion testing apparatus**

 نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق  
 پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳   
 دفتر مرکزی: تهران - بالاتراز میدان ولی عصر، کوچه شهید شهامتی، پلاک ۱۴  
 صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹   
 تلفن مؤسسه در کرج : ۰۲۶۱ - ۲۸۰۶۰۳۱-۸   
 تلفن مؤسسه در تهران : ۰۸۹۰۹۳۰۸-۹   
 دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴      تهران ۰۲۱-۸۸۰۲۲۷۶   
 بخش فروش - تلفن : ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵      دورنگار : ۰۲۶۱-۲۸۰۸۷۰۴۵   
 پیام نگار: ISIRI.INFOC@NEDA.NET   
 بهای: ۱۸۰۰ ریال 

 Headquarter : *Institute of Standards and Industrial Research of IRAN*  
 P.O. Box : 31585-163 Karaj - IRAN  
 Central office : NO.14, Shahid Shahamati St., Valiasr Ave. Tehran  
 P.O. Box : 14155-6139  
 Tel.(Karaj) : 0098 261 2806031-8  
 Tel.(Tehran) : 0098 21 8909308-9  
 Fax(Karaj) : 0098 261 2808114  
 Fax(Tehran) : 0098 21 8802276  
 Email : ISIRI.INFOC@NEDA.NET  
 Price : 1800 Rls

## آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فرآوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل؛ تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود تیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ۵۵، تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازنی پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آسوزش، بازارسی، معیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و کالیبره کنندگان و سایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی پکاهای، کالیبراسیون و سایل سنجش، تعیین عبار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

**کمیسیون استاندارد "منسوجات- روش تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل**  
**بخش اول: دستگاه سایش مارتیندل"**  
**(تجدید نظر)**

<u>سمت یا نمایندگی</u>	<u>رئیس</u>
شرکت پشمباافی پارس فاستون	جهانی، فاطمه (لیسانس مهندسی نساجی)

<u>اعضا:</u>	
کارخانجات پشمباافی متقدم	آقا بابایی پور، محترمعلی (متخصص فنی)
شرکت پشمباافی ایران برک	پور احمد، معصومه (لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت مشاورین نیک تکس	فرخی، نیلوفر (لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت مهندسی شایانیک	فلاحت پیشه، رحیم (فرق لیسانس مهندسی نساجی)
کارخانجات پشمباافی متقدم	مردانی، نعمت الله (فرق لیسانس مهندسی نساجی)
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	مهرورزان، رسول (فرق لیسانس مهندسی نساجی)
استان اصفهان	همایونی، مهدی (لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت پشمباافی جهان	

<u>دبیر</u>	
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	اطلسی، شهلا (لیسانس فیزیک)

## پیش‌نختار

استاندارد منسوجات - تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل بخش اول: دستگاه سایش مارتیندل "نخستین بار در سال ۱۳۵۴ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و پرسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دو میان بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هشتاد و نهمین جلسه کمیته منی استاندارد پوشک و فرآوردهای نساجی و الیاف مورخ ۷/۸۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند بک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگمی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع نزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعة به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- ISO 12947- 1: 1998 (E) *Textiles-Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 1: Martindale abrasion testing apparatus*

۲- استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱: سال ۱۳۷۵ (تجدید نظر اول) روش تعیین مقاومت سایشی منسوجات

## **”منسوجات- تعیین مقاومت سایش پارچه به روش مارتیندل<sup>۱</sup>**

### **”بخش اول: دستگاه سایش مارتیندل“**

#### **۱ هدف و دامنه کاربرد**

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط و ویژگیهای دستگاه مارتیندل و مواد اولیه مورد تباز برای تعیین مقاومت سایشی منسوجات (طبق استانداردهای ملی ایران ۱۵۲۱-۳، ۱۵۲۱-۲ و ۱۵۲۱-۴) می‌باشد.

این استاندارد، در موارد زیر کاربرد دارد:

الف - پارچه‌های تار و پودی و حلقوی.

ب - پارچه‌های خاب دار<sup>۲</sup>، با ارتفاع خاب پر ز حداقل ۲ میلیمتر.

پ - منسوج تبافتی.

#### **۲ مراجع الزامی**

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.  
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهدها بهتر است کاربران ذیفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرين اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی فرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرين چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

1- Martindale

2- Pile textile

استاندارد ملی ایران ۱۴۴۵: سال ۱۳۵۴ پشم - اندازه‌گیری قطر الیاف به وسیله پروژکتیتا.

استاندارد ملی ایران ۲۸: سال ۱۳۶۶ منسوجات - اندازه‌گیری نمره نخ به صورت کلاف.

استاندارد ملی ایران ۳۲: سال ۱۳۴۴ منسوجات - اندازه‌گیری تاب نخ به روش مستقیم.

استاندارد ملی ایران ۱۹۳۹: سال ۱۳۵۶ پشم - تعیین میزان چربی فتیله پشم شانه شده.

استاندارد ملی ایران ۱۱۴۸: سال ۱۳۸۰ منسوجات - تعیین وزن در واحد طول و سطح.

استاندارد ملی ایران ۱۰۴۳: سال ۱۳۵۳ اندازه‌گیری خصامت پارچه‌های روکش شده.

استاندارد ملی ایران ۱۲۴۳: سال ۱۳۵۳ منسوجات - روش تعیین خصامت.

استاندارد ملی ایران ۶۸۳: سال ۱۳۵۰ منسوجات - روش تعیین تراکم نخ در واحد طول پارچه‌های تار و پودی.

استاندارد ملی ایران ۲ - ۱۵۲۱: سال ۱۳۸۰ (تجدیدنظر دوم) تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش عاریندل - بخش دوم - روش تعیین مقاومت سایشی تا حد پارگی.

استاندارد ملی ایران ۳ - ۱۵۲۱: سال ۱۳۸۰ (تجدیدنظر دوم) تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش عاریندل - بخش سوم - روش تعیین کاهش جرم.

*ISO 286- 2: 1988 ISO system of limits and fits- part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts*

*ISO 845: 1988 Cellular plastics and rubbers- Determination of apparent (bulk) density*

*ISO 2286- 3: 1998 Rubber or plastics- coated fabrics- Determination of roll characteristics- part 3: Method for the determination of thickness*

## ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه‌ها با تعاریف زیر به کار می‌روند:

### ۱-۳ سایش<sup>۱</sup>

یک حرکت چرخشی دوانگشتی جانبی<sup>۲</sup> دستگاه است.

### ۲-۳ دوره سایش<sup>۳</sup>

تشکیل شکل Lissajous بعد از ۱۶ دور است که نشان دهنده ۱۶ چرخش دوانگشتی جانبی و ۱۵ چرخش انگشتی میانی<sup>۴</sup> دستگاه می باشد.

### ۳-۳ مراحل بازرسی

تعداد دور دستگاه است که در یک مرحله بازرسی به طور پیوسته انجام می شود.

### ۴-۳ شکل Lissajous

شکلی است که در اثر تغییر حرکت از دایره به بیضی کم عرض (پاریک) تا تبدیل به خط مستقیم رسم شده و به تدریج بهنای بیضی ها افزایش می یابد. این شکل، در جهت عکس نیز تکرار می شود.

### ۵-۳ صفحه اصلی دستگاه سایش

این قسمت، سطوح سایشی<sup>۵</sup> دستگاه را شامل می شود.

## ۴ اصول

دستگاه سایش مارتیندل با اعمال بار معین روی آزمونه ای به شکل دایره، عمل سایش را روی پارچه ساینده استاندارد به شکل Lissajous انجام می دهد. پایه نگهدارنده به همراه آزمونه یا پارچه ساینده مرجع (در بخشهای ۲، ۳ و ۴ این استاندارد مورد استناده قرار گرفته)، حول محوری که بر سطح افتش

1- Abrasion rib

2- Outer drives

3- Abrasion cycle

4- Inner drive

5- Abrading table

عمود می‌باشد، می‌چرخد.

آزمونه برای تعداد دور سایش معین روی پارچه ساینده استاندارد، ساییده می‌شود. تعداد دور سایش و مراحل بازرسی، مناسب با نوع کالا و روش ارزیابی، تعیین می‌گردد.

## ۵ وسائل لازم

۱-۵ صفحه اصلی دستگاه شامل سطوح سایش و مکانیزم حرکت می‌باشد. مکانیزم حرکت دارای دو انگشتی جانبی و یک انگشتی میانی بوده که سبب می‌شود صفحه فوقانی دستگاه که میله‌های پایه نگهدارنده در آن قرار می‌گیرد، به شکل *Lissajous* (طبق پیوست الف) حرکت نماید. **یادآوری**- دستگاه مارتیندل، نمی‌تواند کاملاً حرکت به شکل *Lissajous* را به وجود آورد.

صفحه فوقانی دستگاه توسط مکانیزم حرکتی، به طور افقی حرکت نموده، به گونه‌ای که هر فسمت از آن، قادر است شکل *Lissajous* را به طور یکسان رسم نماید.

در صفحه فوقانی دستگاه محفظه یاتاقان<sup>۱</sup> که در داخل آنها یاتاقانها<sup>۲</sup> با حداقل اصطکاک برای حمل میله نگهدارنده آزمونه نصب شده، تعییه گردیده است. قسمت تحتانی میله، در داخل پایه نگهدارنده و قسمت فرقانی آن در داخل وزنه‌های دستگاه قرار می‌گیرد. نگهدارنده آزمونه شامل بدنه<sup>۳</sup>، قاب داخلي (قالب<sup>۴</sup>) حلقة نگهدارنده (مهره<sup>۵</sup>) می‌باشد.

دستگاه مجهز به شمارشگر قابل تنظیم بوده که قادر است هر چرخش انگشتی جانبی را ثبت نماید.

## ۲-۵ نحوه حرکت و ضمامن دستگاه

1- *Bearing housings*

2- *Bearing*

3- *Body*

4- *Insert*

5- *Nut*

## ۱-۴-۵ نحوه حرکت

حرکت دستگاه باید به نحوی انجام شود که هوای گرم خروجی تهويه موتور با سطح سایشی در تماس نباشد. حرکت نگهدارنده‌های آزمونه به صورت زیر انجام می‌شود:

الف - دوانگشتی جانبی با حرکت همزمان باید خصوصیات زیر را دارا باشند:

- فاصله محورهای حرکت از محور مرکزی ( $25 \pm 0/20$ ) میلیمتر.

- سرعت انگشتی‌های جانبی ( $2/5 \pm 0/47$ ) دور در دقیقه.

ب - انگشتی میانی باید خصوصیات زیر را دارا باشند:

- فاصله محور حرکت از محور مرکزی ( $25 \pm 0/20$ ) میلیمتر.

- سرعت انگشتی میانی ( $2/4 \pm 0/44$ ) دور در دقیقه.

نسبت حرکت انگشتی‌های جانبی به انگشتی میانی ۱۶ به ۱۵ می‌باشد، یا به عبارتی به ازاء ۱۶ دور چرخش انگشتی‌های جانبی، انگشتی میانی ۱۵ دور می‌چرخد و پس از آن به نقطه شروع شکل *Lissajous* برمی‌گردد. حداکثر طول حرکت<sup>۱</sup> (نوسن) صفحه فوفانی در جهت ضوا و عکس آن ( $5 \pm 0/5/0$ ) میلیمتر می‌باشد.

## ۲-۴-۵ شمارشگر

شمارشگر برای شمارش تعداد دور سایش با دقت یک دور در نظر گرفته شده است.

## ۳-۲-۵ سطح سایش

حریک از سطوح سایش، شامل اجزاء زیر می‌باشد:


الف - سطح سایش (طبق شکل ۱).

ب - حلقه نگهدارنده (طبق شکل ۲).

پ - پیچ برای بستن حلقه نگهدارنده.


ت - وزنه برای نگهداشتن پرجه ساینده با جرم ( $5 \pm 0/5/0$ ) کیلو گرم و قطر ( $10 \pm 120$ ) میلیمتر.

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل ۱ - سطح سایش

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل ۲ - حلقه نگهدارنده

### ۳-۵ صفحه فوقانی

این صفحه در سه نقطه روی انگشتی ها فوار می گیرد. این انگشتی ها سبب می شود تا صفحه فوقانی بتواند حرکت آرام و یکنواختی را با حداقل ارتعاش انجام دهد.

میله‌های نگهدارنده آزمونه در داخل محفظه یاتاقان و در مرکز هر سطح سایش قرار می‌گیرد. هر محفظه دارای دو یاتاقان است. میله‌ها به راحتی در محل خود قرار گرفته و در یاتاقانها هیچ گونه لرزشی ندارند.

شرایط مورد لزوم برای محفظه و یاتاقانها عبارتند از:

الف - طول کلی محفظه یاتاقان ( $1127 \pm 10$ ) میلیمتر.

ب - اندازه سوراخ یاتاقان (با حد رواداری برا ساس ۲-۲۸۶ ISO قسمت ۹) ( $H_9 = 950 \pm 7$  میلیمتر، قصر میله نگهدارنده آزمونه  $7/950$  میلیمتر (با حد رواداری برا ساس ۲-۲۸۶ ISO قسمت ۷).

#### ۴-۵ نگهدارنده آزمونه

نگهدارنده آزمونه از اجزاء زیر تشکیل شده است:

الف - میله نگهدارنده آزمونه (طبق شکل ۳).

ب - بدنه نگهدارنده آزمونه. (طبق شکل ۴).

پ - قاب داخلی (طبق شکل ۵).

ت - حلقه نگهدارنده آزمونه که به بدنه پیچ می شود (طبق شکل ۶).

مجموع جرم این اجزاء ( $2 \pm 0.198$ ) گرم می باشد.

نگهدارنده آزمونه (بدون میله) در شکل ۷، نشان داده شده است.

این مجموعه باید از فلز مقاوم در برابر خوردگی تهیه شود. پیچهای تعییه شده روی بدنه و حلقه نگهدارنده، باید در مقابل سایش مقاوم باشد.


برای آزمون منسوجات ضخیم، فاصله بین لبه بالایی بدنه پایه نگهدارنده و لبه پایینی یاتاقان، باید ( $7/5 \pm 1$ ) میلیمتر باشد.

#### ۵-۵ وزنهای دستنامه


از وزنهای کوچک و بزرگ برای قرار دادن روی میله‌های حلقه نگهدارنده (طبق استانداردهای ملی ایران ۲-۱۵۲۱ و ۳-۱۵۲۱) استفاده می شود.

(بعاد بر حسب میلیمتر)

(بعاد بر حسب میلیمتر)





شکل ۴- بدنه نگهدارنده آزمونه




شکل ۳- میله نگهدارنده آزمونه

(بعاد بر حسب میلیمتر)



(بعاد بر حسب میلیمتر)

شکل ۶- حلقه نگهدارنده آزمونه



شکل ۵- قاب داخلی

مجموع جرم وزنه‌ها و نگهدارنده آزمونه به شرح زیر می‌باشد:

- برای وزنه‌های بزرگتر:  $(795 \pm 7)$  گرم.

- برای وزنه‌های کوچکتر:  $(595 \pm 7)$  گرم.

این وزنه‌ها در حین انجام آزمون به آزمونه، فشاری معادل ۱۲ کیلو پاسکال و ۹ کیلو پاسکال را اعمال می‌نمایند. وزنه‌ها باید روی مبله‌ها طوری سوار شوند که روی آن هیچ گونه لرزشی نداشته باشند.

## ۶ ضمامن مورد نیاز

### ۱-۶ پارچه ساینده استاندارد

پارچه پشمی با پافت تافته برای سایش آزمونه با قطر با طول و عرض حداقل  $140 \times 140$  میلیمتر که ویژگیهای آن طبق جدول ۱ می‌باشد.

### ۲-۶ پارچه نمدی

پارچه نمدی پشمی نار و پودی برای قرار دادن در زیر پارچه پشمی ساینده با قطر  $(140 \pm 5)$  میلیمتر ( $140 \text{ تا } 145$ ) که ویژگیهای آن طبق جدول ۲ می‌باشد.

### ۳-۶ اسفنج

اسفنج از جنس پلی اورتان که در بیست آزمونه‌هایی که جرم در واحد سطح آنها حداقل  $500$  گرم بر متر مربع می‌باشد، قرار می‌گیرد. ویژگیهای اسفنج طبق جدول ۳ می‌باشد.

اسفنج با قطر  $(38 \pm 5)$  میلیمتر، بین آزمونه و قاب داخلی نگهدارنده قرار می‌گیرد.

اسفنج باید در محلی تاریک و در دمای محیط نگهداری شود.

### ۴-۶ کنترل ضمامن

در موقع خرید ضمامن (پارچه ساینده، پارچه نمدی و اسفنج) جدید، ویژگیهای آن را طبق بندهای ۶-۱ تا ۳-۶ کنترل نمایید. آزمونهای سایش مذکوهای را برای نمونه‌های قبلی و جدید انجام داده و

تغییرات آنها را نسبت به هم ارزیابی کنید. پارچه ساینده استاندارد را از نظر عیوب ظاهری بررسی نموده و از قسمتهای معیوب جهت انجام آزمون استفاده نکنید.

## نصب و نگهداری دستگاه


۷

### نصب

۱-۷


نصب و سوار کردن دستگاه، باید طبق دستورالعمل سازنده انجام شود. دستگاه باید جهت رعایت حدود رواداری "طبق بندهای ۱-۲-۵ و ۵-۵" و رسم شکل *Lissajous* (طبق پیوست الف)، کنترل گردد.

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل ۷ - پایه نگهدارنده آزمونه

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل ۸ - قاب داخلی گنبدی (طبق بند ۷)

جدول ۱ - ویژگیهای پارچه پشمی ساینده

روش آزمون (شماره استاندارد)	مشخصات نخ پود	مشخصات نخ تاز	ویژگیها
۱۴۵۵	$29 \pm 2$	$27/5 \pm 2$	میکرین قصر ایاف (میکرون)
۲۸	$R 74 \pm 4/2$	$R 62 \pm 4/2$	وزن مخصوص خطي نخ (نکس)
۳۲	$500 \pm 20$	$540 \pm 20$	تاب در متر نخ یک لا (جهت تاب ۲)
۴۲	$250 \pm 20$	$450 \pm 20$	تاب در متر نخ دو لا (جهت تاب ۵)
۶۸۳	$135 \pm 8$	$175 \pm 10$	تراکم در ۱۰ سانتیمتر
۱۱۴۸	$215 \pm 10$		جرم در واحد سطح (گرم بر متر مریع)
۱۹۲۹	$0/80 \pm 0/3$		میزان چربی (درصد)

جدول ۲ - ویژگیهای پارچه نمدی پشمی

روش آزمون (شماره استاندارد)	شرایط مورد نیاز	ویژگیها
۱۱۴۸	$75.0 \pm 5.0$	جرم در واحد سطح (گرم بر متر مریع)
۱۲۴۳	$2/5 \pm 0/5$	ضخامت (میلیمتر)

جدول ۳ - ویژگیهای اسفنج

روش آزمون (شماره استاندارد)	شرایط مورد نیاز	ویژگیها
۱۲۴۳	$2 \pm 1$	ضخامت (میلیمتر)
ISO ۸۴۵	$30 \pm 3$	وزن مخصوص (کیلو گرم بر متر مکعب)
طبق پیروست ب	$5/8 \pm 0/8$	سختی اسفنج (کیلو پاسکال)

بعد از سوار کردن پایه نگهدارنده (بدون آزمونه)، فاصله بین سطح دایره ای شکل قاب داخلی با حلقه نگهدارنده (طبق شکل ۷)، باید  $(1/10 \pm 0/05)$  میلیمتر باشد.

## ۲-۷ روانی حرکت پایه نگهدارنده در یاتاقان

برای ارزیابی روانی حرکت پایه نگهدارنده در یاتاقان، مراحل زیر را انجام دهید:

صفحه شیشه‌ای تخت (مثل تیغه شیشه‌ای زیر میکروسکوپ) را، روی یکی از سطوح سایش دستگاه (بدون پارچه ساینده) کاملاً در زیر هر محفظه یاتاقان، قرار دهید.

قاب داخلی گنبدی شکل را در پایه نگهدارنده (طبق شکل ۸) قرار دهید.

قاب داخلی را به دفت روی صفحه شیشه‌ای بگذارد.

وزنه ۷۹۵ گرمی را روی مبله نگهدارنده آزمونه قرار دهید. توسط نوار چسب، یک طرف نخ پکسره (یک یا چند رشته‌ای با تمره ۱۰۰ نا ۲۰۰ دسی تکس) را به بدنه پایه نگهدارنده متصل نمایید. طول این نخ حدود یک متر بوده که باید از انتهای آن ابتدا به صورت مارپیچ، پیچیده شود. سر دیگر نخ را از روی یک قرقره<sup>۱</sup> متحرک (طبق شکل ۹) عبور دهید.

قرقره متحرک را توسط گیره به محل مناسبی از صفحه فوقانی دستگاه متصل نمایید. فسمت فوقانی قرقره، باید در امتداد نخی که از بالای بدنه نگهدارنده عبور می‌کند بوده باشد عبارتی مسیر نخ از بدنه به قرقره، به صورت افقی باشد. در ابتدا اصطکاک قرقره را با آویزان نمودن وزنه ۱۰۰ گرمی از هر انتهای نخ کنترل کنید. با اضافه نمودن وزنه ۱۰۱ گرمی به یک طرف، قرقره شروع به جرخش می‌کند. چنانچه این عمل اتفاق نیفتاد، مشخص می‌شود که اصطکاک زیاد می‌باشد.

وزنه ۱۰۱ گرمی را به نخ آویزان کنید، به آرامی پایه نگهدارنده را توسط دست طوری بجرخانید که نخ متصل به وزنه دور آن نپیچد. در صورت پیچدن نخ، یاتاقان را تمیز کرده و مجدداً عمل فوق را تکرار نمایید. در صورت عدم رفع عیب، با سازنده دستگاه مشورت نمایید.

## ۳-۷ موازی بودن سطح سایش و سطح قاب داخلی پایه نگهدارنده


برای اطمینان از موازی بودن سطح سایش و قاب داخلی، موارد زیر را کنترل نمایید:

۱-۳-۷ هر یک از پایه‌های نگهدارنده (بدون آزمونه) را روی سطح سایشی (بدون پارچه

ساینده) فرار داده و میله‌ها را درون آن قرار دهید. در این حالت باید از وزنه‌های دستگاه استفاده نمود. توسط فیلر فاصله بین قاب داخلی پایه نگهدارنده و سطح سایشی را در اطراف آن کنترل نمایید. این فاصله (طبق شکل ۱۰)، باید از  $5 \pm 0.5$  میلیمتر بیشتر باشد.


**۴-۳-۴** برای اطمینان از موازی بودن سطح سایشی و صفحه فوقانی دستگاه، به صورت زیر عمل کنید:

برای هر یک از سطوح سایشی، گیج<sup>۱</sup> مدرج را در محل عله نگهدارنده در حفره‌ها طوری قرار دهید تا نوک گیج با سطح سایش در تماس باشد. گیج باید با دقیق  $1 \pm 0.5$  میلیمتر مدرج شده باشد.



شکل ۹ - آزمون مجموعه پایه نگهدارنده (طبق بند ۲-۷)

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل ۱۰ - حد رواداری موازی بودن سطح سایش و قاب داخلی پایه نگهدارنده

گیج را کاملاً در محل میله نگهدارنده قرار دهید. دستگاه را روشن نمایید تا نوک گیج شکل *Lissajous* را رسم نماید. حد اکثر اختلاف بین کمترین و بیشترین اعداد قراءت شده از روی گیج، باید  $0.05$  میلیمتر (پس از ۱۶ دور سایش) پس از رسم شکل کامل *Lissajous* باشد.

یادآوری - دقت نمایید تا نوک گیج در هین انجام آزمون به سطح سایش صدمه نزند.

#### ۴-۷ نگهداری دستگاه


از دستگاه طوری نگهداری نمایید تا منطبق با شرایط نوشته شده در این استاندارد باشد.

## پیوست الف


### روش کنترل برای رسم شکل Lissajous (الزامی)

شکل Lissajous برای هر سطح سایشی، باید طبق روش زیر نهیه گردد:  
پارچه ساینده و پارچه نمدی را از روی سطوح سایشی بردارید. روی هر سطح را با کاغذ سفیدی به قطر  $(5 \pm 100)$  میلیمتر که جرم در واحد سطح آن حداقل  $100 \text{ گرم}$  بر متر مربع باشد، پوشانید.  
سپس پیچهای دستگاه را محکم بیندید. دقت نمایید تا کاغذ کاملاً صاف روی سطح سایش قرار گیرد.  
میله فلزی با قدری مشابه با میله لگهدارنده آزمونه (طبق شکل ۳) را به نوبت در محل یاتاقان در صفحه بالایی دستگاه قرار دهید. در این میله باید سوراخی جهت قرار دادن قلم (با نوک قابل تعویض) تعییه شود به طوری که نوک قلم با سطح کاغذ در تماس باشد. دستگاه را برای ۱۶ دور سایش تنظیم نمایید تا شکل کامل Lissajous رسم شود.


دو خط موازی در دو نقطه مقابل شکل، به گونه‌ای که مماس بر دورترین نقطه منحنی باشد رسم کنید.  
دو خط موازی در دو طرف دیگر منحنی رسم کرده تا خطوط، یکدیگر را تحت زاویه  $90^\circ$  درجه قطع  
نمایند. هر طرف را با دقت  $\pm 0/2$  میلیمتر با استفاده از وسیله مناسب اندازه‌گیری نمایید. در این شکل، باید  $31$  منحنی رسم شده باشد. تعداد این اشکال حائز اهمیت بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه منحنی‌ها یکدیگر را قطع نموده یا فاصله آنها نایکنواخت باشد، باید با سازنده دستگاه مشورت نمایید (طبق شکل الف. ۱).



الف - تصوير قابل قبول



ج - تصوير غير قابل قبول



ب - تصوير غير قابل قبول

شكل الف. ١ - تصاویر قابل قبول و غير قابل قبول از شکل *Lissajous*

## پیوست ب

### روش اندازه‌گیری سختی (قابلیت فروزنگی) اسفنج (الزامی)

#### ب. ۱ دستگاه

- ب. ۱-۱ وزنه با جرم ( $10 \pm 0.1$ ) گرم.  
ب. ۲-۱ کنه ترازوی سبک و کوچک با جرم معین (حدود ۶۰ گرم) برای نگهداری وزنه‌ها.  
ب. ۳-۱ ضخامت سنج (طبق استاندارد ملی ایران...<sup>۱</sup>).

#### ب. ۲ روش آزمون

دو نمونه مریع شکل از اسفنج به ابعاد ۷ سانتیمتر را ببرید. نمونه‌ها را رویهم گذاشت و فوراً آنها را روی سندان ضخامت سنج قرار دهید. پایه فشارنده دستگاه را پایین آورده و بالا قصنه ضخامت را پادداشت نمایید. مجدداً ضخامت اسفنج را با قرار دادن کنه بدون وزنه در بالای ضخامت سنج اندازه گیری کنید. اولین وزنه ۵۰ گرمی را روی کنه قرار دهید و پس از ( $1 \pm 30$ ) ثانیه ضخامت را اندازه گیری نمایید. این عمل را تا اضافه نمودن کلیه وزنه‌ها (مجموع وزن آنها معادل یا بیشتر از ۵۰۰ گرم)، تکرار نمایید.

#### ب. ۳ محاسبه و تراش نتایج

نموداری از اعداد به دست آمده رسم کنید. به گونه‌ای که محور افقی جرم و محور عمودی ضخامت اسفنج را نشان دهد. اولین عدد ثبت شده که، مربوط به ضخامت دو لایه اسفنج است زمانیکه فقط تحت فشار پایه فشارنده دستگاه قرار گرفته به عنوان ضخامت اولیه در نظر گرفته می‌شود. خطی

۱- تدوین این استاندارد به استاندارد ISO 2286-3 رجوع شود.

موازی با محور افقی در نقطه‌ای معادل با ۱۶ درصد ضخامت اونیسه رسم نمایید.  
جرم را در محل تقاطع این خط با منحنی روی محور افقی، بر حسب گرم تعیین کنید. فشار اعمال شده، بر حسب کیلو پاسکال، صدق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$p = \frac{m \times 9/31}{a}$$

$p$  = فشار بر حسب کیلو پاسکال

$m$  = جرم بر حسب گرم

$a$  = سطح پایه فشارنده بر حسب میلیمتر مربع

