



جمهوری اسلامی ایران

ISIRI

۱۵۲۱-۳

۲st. Revision

MAY 2002

Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۵۲۱-۳

تجدیدنظر دوم

اردیبهشت ماه ۱۳۸۱

منسوجات - تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل

بخش سوم: روش تعیین کاهش جرم

Textiles-Determination of the abrasion resistance

of fabrics by the Martindale method

Part 3 : Determination of mass loss

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی: تهران - بالاتراز میدان ولی عصر، کوچه شهید شهامتی، پلاک ۱۴
صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن مؤسسه در کرج : ۰۲۶۱ - ۰۳۱ - ۰۸۰۸ - ۰۹۰۹

دوزنگار: کرج ۲۴۷۶-۰۸۰۸۱۱۴-۰۶۱-۸۸۰۲۲۷۶ تهران ①


☆ پبخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۰۷۸۰۸۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۰۷۸۰۸۷۰۴۵

پیام نگار: ISIRI.INFOC@NEDA.NET

بها : ١٣٠٠ ريال



Headquarter : *Institute of Standards and Industrial Research of IRAN*



Central office : NO.14, Shahid Shahamati St., Valiasr Ave. Tehran

P.O. Box : 14155-6139



Tel.(Karaj) : 0098 261 2806031-8



Tel.(Tehran) : 0098 21 8909308-9



Fax(Karaj) : 0098 261 2808114



Fax(Tehran) : 0098 21 8802276



Email : *ISIRI.INFOC@NEDA.NET*



Price : 1300 Rls

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهد دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مركب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فناوری حاصل از مشارکت اگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقادی مندرج در استاندارد ملی شماره ۵۵^۱ تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان یاختیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و کالبیره، کنندگان وسائل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی‌نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی پکاهای، کالبیراسیون وسائل سنجش، تعیین عبار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

**کمیسیون استاندارد "منسوجات- تعیین مقاومت سایشی پارچه به (وش ماژتیندل
بفتش سووه): (وش تعیین کاهش جهه)
(تجدید نظر)**

<u>سمت یا نمایندگی</u>	<u>ائیس</u>
شرکت پشمباافی پارس فاسترن	جهانی، فاطمه (لیسانس مهندسی نساجی)

<u>اعضا:</u>	
کارخانجات پشمباافی مقدم	آقا بابایی پور؛ محرومعلی (متخصص فنی)
شرکت پشمباافی ایران برک	پور احمد، معصومه (لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت مشاورین نیک نکس	فرخی، نیلوفر (لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت مهندسی شایانیک	فلاحت پیشه، رحیم (فوق لیسانس مهندسی نساجی)
کارخانجات پشمباافی مقدم	مردانی، نعمت الله (فوق لیسانس مهندسی نساجی)
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان	مهرورزان، رسول (فوق لیسانس مهندسی نساجی)
شرکت پشمباافی جهان	همایونی، مهدی (لیسانس مهندسی نساجی)

<u>دبیر</u>	
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	اطلسی، شهرلا (لیسانس فیزیک)

فهرست مندrijات

صفحه	پیشگفتار
ب
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ اصول
۳	۵ وسایل لازم
۴	۶ شرایط محیطی استاندارد
۴	۷ نمونه برداری و آناده سازی آزمونه
۷	۸ روش آزمون سایش
A	۹ نتایج آزمون
A	۱۰ گزارش آزمون
۱۰	پیوست الف

پیش گفتار

استاندارد "منسوجات - تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل بخش سوم: روش تعیین کاهش جرم" تحسین بار در سال ۱۳۵۴ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیونهای مربوط برای دوین باز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نودمین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشاك و فرآوردهای نساجی و الیاف مورخ ۷/۱۴/۸۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و معerrات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع نزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعته به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌هه هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- ISO 12947- 3: 1998 (E) Textiles- Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method- Part 3: Determination of mass loss

۲- استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱: سال ۱۳۷۵ (تجدید نظر اول) روش تعیین مقاومت سایشی منسوجات

منسوجات- تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل^۱

بخش سوم: روش تعیین کاهش جرم

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین کاهش جرم آزمونه می‌باشد. این روش، برای انواع پارچه‌ها از جمله منسوج نیافته، کاربرد دارد.

این استاندارد در مورد پارچه‌هایی که مناسب با کاربرد نهایی دارای مقاومت سایشی پایین هستند، کاربرد ندارد.

یادآوری- توضیحات بیشتر در استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۲۱-۱ ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استناده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- استاندارد ملی ایران ۱۶۰: سال ۱۳۷۹ معیار خاکستری برای ارزیابی تغییر رنگ منسوجات.
- استاندارد ملی ایران ۹۴۸: سال ۱۳۷۰ محیط‌های استاندارد برای آماده کردن آزمایش منسوجات.
- استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۱: سال ۱۳۸۰ (تجددنظر دوم) تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش

مارتیندل- بخش اول- دستگاه سایش مارتیندل.

استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۲: سال ۱۳۸۰ (تجددیدنظر دوم) تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش
مارتیندل- بخش دوم- تعیین مقاومت سایشی تا حد پارگی

*ISO 2859- 1: 1989 Sampling procedures for inspection by attributes- part 1:
Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection*

*ISO 5725: 1986 Precision of test methods- Determination of repeatability and
reproducibility for a standard test method by inter- labratory tests*

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات به کار رفته، مطابق با تعاریف ارائه شده در استاندارهای ملی ایران
شماره‌های ۱۵۲۱-۱ و ۱۵۲۱-۲ می‌باشد.

۴ اصول

نمونه دایره‌ای شکل در داخل نگهدارنده آزمونه قرار گرفته و با اعمال وزنه معین با حرکتی به شکل،
Lissajous روی پارچه استاندارد، ساییده می‌شود. نگهدارنده آزمونه به راحتی می‌تواند حول
محور خود و به موازات سطح سایشی بچرخد. ارزیابی مقاومت سایشی منسوجات توسط کاهش
جرم آزمونه صورت می‌گیرد.

در پشت آزمونه هایی که جرم در واحد سطح آنها کمتر از ۵۰۰ گرم بر متر مربع باشد، اسفنج قرار
می‌گیرد و در غیر این صورت نیاز به استفاده از اسفنج نمی‌باشد. پارچه‌های خاب دار^۱ و پارچه‌های
حلقوی پودی با بافت ریب^۲ (طبق بند ۷-۵-۲)، بدون اسفنج مورد آزمون قرار می‌گیرند.

1- *Pile textile*

2- *Cord Fabric*

از دو وزنه دستگاه با جرم مؤثری که شامل جرم نگهدارنده، میله و وزنه ها می باشد، به صورت زیر استفاده می شود:

الف - وزنه با جرم مؤثر (7 ± 795 گرم)، برای پارچه لباس کار، رومبلی و پرده ای، ملحفه و رو بالشی و پارچه های صنعتی (فشار اسمی معادل ۱۲ کیلو پاسکال).

ب - وزنه با جرم مؤثر (7 ± 595 گرم)، برای پارچه لباس و پارچه های معمولی (مورد مصرف خانگی) به جز پارچه های رومبلی، پرده ای، ملحفه و رو بالشی (فشار اسمی معادل ۹ کیلو پاسکال). کاهش جرم آزمونه طبق جدول ۱ متناسب با تعداد دور سایش تا حد پارگی در فواصل معین اندازه گیری می شود.

جدول ۱ - مراحل آزمون برای تعیین کاهش جرم

ردیف	تعداد دور سایش تا حد پارگی (n)	تعیین کاهش جرم پس از تعداد دور سایش مشخص
۱	$n \leq 1000$	(۱۲۵۰)، ۱۰۰...۷۵۰، ۵۰۰، ۲۵۰، ۱۰۰
۲	$1000 > n \leq 5000$	(۷۵۰۰)، ۵۰۰...۲۵۰۰، ۱۰۰...۷۵۰، ۵۰۰
۳	$5000 > n \leq 10000$	(۱۵۰۰۰)، ۱۰۰...۷۵۰۰، ۵۰۰...۲۵۰۰، ۱۰۰
۴	$10000 > n \leq 25000$	(۴۰۰۰۰)، ۲۵۰۰...۱۰۰۰۰، ۱۰۰...۷۵۰۰، ۵۰۰
۵	$25000 > n \leq 50000$	(۷۵۰۰۰)، ۵۰۰...۴۰۰...۲۵۰۰...۱۵۰۰...۱۰۰۰
۶	$50000 > n \leq 100000$	۱۰۰...۷۵۰۰...۵۰۰...۲۵۰۰...۱۰۰... (۱۲۵۰۰۰)
۷	$n > 100000$	(۱۲۵۰۰۰)، ۱۰۰...۷۵۰۰...۵۰۰...۲۵۰۰...

یادآوری - مقادیر داخل پرانتز باید مورد توافق طرفین ذینفع قرار گیرد.

۵ وسائل لازم

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۲۱-۱ علاوه بر دستگاه سایش و ضمائم مربوطه، به یک ترازو با

دقت یک میلیگرم نیز نیاز می باشد.

۶ شرایط محیطی استاندارد

شرایط محیطی استاندارد جهت آماده سازی و در حین انجام آزمون، باید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۹۴۸ (رطوبت نسبی $5 \pm 65\%$ درصد و دمای $20 \pm 2^\circ\text{C}$ درجه سلسیوس) باشد.

۷ نمونه برداشی و آماده سازی آزمون

۱-۷ کلیات

نمونه برداری باید بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ...^۱ انجام گیرد.
در حین نمونه برداری و آماده سازی نمونه، باید از اعمال هرگونه کشش غیر عادی به پارچه جلوگیری بعمل آید.

۲-۷ انتخاب نمونه آزمایشگاهی

نمونه انتخاب شده از بهر باید نماینده واقعی خصوصیات پارچه باشد. به همین دلیل نمونه برداری باید از عرض کامل پارچه انجام شود (ابتدا و انتهای پارچه برای نمونه برداری مناسب نیست).

۳-۷ نمود نمونه برداشی آزمونه از نمونه آزمایشگاهی

قبل از تهیه آزمونه، نمونه های آزمایشگاهی را بدون اعمال کشش، حداقل به مدت ۱۸ ساعت روی سطح افقی (دور از جریان هو) در شرایط محیطی استاندارد (طبق بند ۶) قرار دهد.

با توجه به قوانین آماری (طبق بند ۱-۷)، به تعداد کافی آزمونه با فاصله حداقل ۱۰۰ میلیمتر از حاشیه پارچه (نمونه آزمایشگاهی)، تهیه کنید.

برای پارچه های تار و پردي، آزمونه ها باید دارای تار و پود مشترک باشند.

برای پارچه های طرح دار یا پارچه های با سطح برجسته، آزمونه ها باید از کلیه قسمتهای طرح انتخاب شوند. دقت کنید تا قسمتهایی از نقشه که در برابر سایش حساس هستند، مورد آزمون

۱- تا تدوین این استاندارد به استاندارد I ISO 2859-1 رجوع شود.

قرار بگیرند.

۷-۴ ابعاد آزمونه ها و ضمایم مربوطه

۷-۴-۱ ابعاد آزمونه

قطر آزمونه، باید 38 ± 5 میلیمتر ($38/5$) باشد.

۷-۴-۲ ابعاد پارچه ساینده استاندارد

قطر یا طول و عرض پارچه ساینده، باید حداقل 140 میلیمتر باشد.

۷-۴-۳ ابعاد پارچه نمدی

قطر پارچه نمدی پشمی (تار و پودی)، باید 140 ± 5 میلیمتر باشد.

۷-۴-۴ ابعاد اسفنج

قطر اسفنج مورد مصرف در پشت آزمونه، باید 38 ± 5 میلیمتر باشد.

۵-۷ آماده سازی آزمونه برای پارچه های فاص^۱

۱-۵-۷ پارچه های قابل انتخاب^۲

برابر پیوست الف (طبق بند الف. ۱)

۲-۵-۷ پارچه های فاب دار و پارچه های هلقوی پودی با بافت ریب

برابر پیوست الف (طبق بند الف. ۲)

۶-۷ آماده سازی و نفوذ برش و نصب آزمونه و پارچه های ساینده در گیردها

۱-۶-۷ آماده سازی

آزمونه ها را می توان توسط دستگاه برش از آزمونه جدا کرد. دقت نمایید تا تیغه های دستگاه برش کاملاً تیز باشد.

جرم هر آزمونه را با تغییر یک میلیگرم تعیین کنید.

۱- Specific fabrics

2- Stretch fabrics

پارچه ساینده، پارچه نمدی و اسفنج را با همین روش، طبق اندازه های مورد نیاز تهیه کنید.

یادآوری- پارچه های ساینده می توانند در اندازه های مورد نظر، به صورت آماده مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۶-۷ نصب آزمونه

حلقه نگهدارنده را در محل مخصوص خود بر روی قاب دستگاه قرار دهید.
آزمونه را طوری که روی آن به طرف پایین باشد در وسط حلقه، بگذارید و اسفنج را در پشت آزمونه هایی که جرم آنها در واحد سطح کمتر از 500 گرم در متر مربع است، قرار دهید.
یادآوری- در زمان نصب آزمونه، دقت کنید که در پارچه تغییر شکل به وجود نیاید.
قاب داخلی را در داخل حلقه قرار داده و پایه را به طور محکم به حلقه پیچ کنید.

۲-۶-۸ نصب پارچه ساینده

ابتدا صفحه فرقانی دستگاه و سپس حلقة نگهدارنده را از روی صفحه سایشی بردارید.
پارچه نمدی و سپس پارچه ساینده را روی آن قرار دهید.
تاری پود پارچه ساینده باید موازی با نبه های قاب دستگاه باشد.
وزنه دستگاه (به جرم $0/5 \pm 2/5$ کیلو گرم و فقط 10 ± 120 میلیمتر) را روی پارچه نمدی و ساینده قرار دهید تا پارچه به طور کاملاً صاف در محل خود باقی بماند. حلقة را روی صفحه سایشی قرار داده و پیچهای آن را محکم بسته و سپس وزنه را بردارید.

۷-۷ عمر مفید پارچه های ساینده و اسفنج

بعد از انجام هر آزمون پارچه ساینده را تعویض نمایید. برای آزمونهایی با بیش از 50000 دور سایش، پارچه ساینده را بعد از 50000 دور تعویض کنید.

پارچه نمدی را بعد از هر آزمون از نظر فرسودگی با وجود گرد و غبار در آنها کنترل نموده و در صورت مشاهده چنین معایبی آن را تعویض کنید.
یادآوری- هر دو طرف پارچه نمدی قابل استفاده می باشد.

در صورت استفاده از اسفنجه، پس از انجام هر آزمون، آن را تعویض نمایید.

۸-۷ آماده سازی دستگاه سایش

بعد از نصب آزمونه ها و پارچه ساینده، صفحه فوکانی دستگاه را در محل خود قرار داده، و به ترتیب میله ها را در جایگاه خود بگذارید. وزنه ها را متناسب با نوع آزمونه، روی میله ها قرار دهید.

۸ «وش آزمون سایش

تعداد دور سایش را متناسب با موارد مندرج در جدول ۱، روی شمارشگر دستگاه تنظیم نمایید. در موقع لزوم آزمونه ها را طبق بند ۲-۵-۷ آماده و دستگاه را روشن نمایید.

آزمونه های با جرم معین را متناسب با فواصل ارائه شده در جدول ۱، تحت سایش قرار دهید. به طور مثال برای ردیف یک طبق جدول ۱، جرم آزمونه ها را در ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ... دور سایش، تعیین کنید. وزنه ها را از روی میله ها برداشته و به دقت نگهدارنده آزمونه را از دستگاه خارج کنید. آزمونه ها را از نظر بروز هرگونه تغییرات ظاهری غیر عادی (مثل تشکیل نپ یا گلونه های کوچک، چین و چروک و از بین رفتن خاب در پارچه های خاب دار) کنترل نمایید. در صورت مشاهده چنین مواردی، آزمونها مردود شناخته می شوند. چنانچه در کلیه آزمونه ها چنین تغییراتی به وجود آمد، آزمون را قطع نمایید. در صورتیکه این تغییرات در بعضی از آزمونه ها مشاهده شد، آزمون را تکرار کنید تا تعداد آزمونه مناسبی مورد آزمون قرار گیرد. نوع تغییرات ظاهری غیر عادی و تعداد آزمونه های معیوب را در گزارش آزمون قید نمایید.

برای تعیین کاهش جرم، آزمونه ها را به دقت از نگهدارنده خارج نموده و به وسیله انبر آن را نگهدارش و (بدون لمس کردن آزمونه) توسط برس نرم، الباف و پیز را از دو طرف آزمونه، خارج نمایید.

آزمونه ها را در شرایط محیطی استاندارد قرار داده و با تقریب یک میلیگرم جرم آنها را تعیین کنید.

۹ نتایج آزمون

کاهش جرم هر آزمونه را با تقریب یک میلیگرم به وسیله اختلاف جرم آزمونه قبل و بعد از انجام آزمون تعیین کنید. برای تعداد دور سایش یکسان، میانگین کاهش جرم آزمونه ها، حدود اطمینان میانگین و انحراف استاندارد را تقریب یک میلیگرم و حدود اطمینان نسبی و ضریب تغییرات را با تقریب ۱/۰ درصد محاسبه نمایید.

در موارد یکه آزمون سایش طبق جدول ۱ طی مراحل مختلف انجام می شود؛ میانگین کاهش جرم در هر مرحله و در صورت لزوم حدود اطمینان میانگین را تعیین نمایید. نمودار کاهش جرم آزمونه نسبت به تعداد دور سایش در هر مرحله به عنوان شاخص برای ارزیابی سایش پارچه در نظر گرفته می شود.

در صورت لزوم تغییر رنگ آزمونه را به وسیله معیار خاکستری (براساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰) تعیین نمایید.

یادآوری- برای ارزیابی آماری و یا آزمون ظاهری منسوجات طبق استاندارد ملی ایران شماره...^۱ از اعداد و صفحی استفاده کنید.

۱۰ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای اطلاعات زیر باشد:

۱-۱۰ استاندارد ملی ایران ۳۱۵۲۱.

۲-۱۰ ویژگیهای آزمونه، نحوه تهیه و مشخصات فنی نمونه آزمایشگاهی.

۳-۱۰ جزئیات مربوط به گروه های آزمایشی و تعداد دور سایش (طبق جدول ۱).

۴-۱۰ آماده سازی آزمونه.

۱- تدوین این استاندارد به استاندارد ISO 5725 رجوع شود.

۵-۱۰ ارزیابی نتایج همراه با مشاهده آزمونه که به صورت زیر انجام می شود:

۱-۵-۱۰ برای تعداد دور معین، میانگین کاهش جرم و حدود اطمینان نسبی، انحراف استاندارد، ضریب تغییرات و نمودار کاهش جرم نسبت به تعداد دور سایش به عنوان شاخص برای ارزیابی کاهش جرم آزمونه باید گزارش شود.

۴-۵-۱۰ در صورت به وجود آمدن تغییر رنگ در آزمونه، ارزیابی توسط معیار خاکستری (طبق بند ۹).

۶-۱۰ هرگونه انحراف از موارد مندرج در این استاندارد (به طور مثال هرگونه توافق در شرایط انجام آزمون و ارزیابی نتایج باید قید گردد).

۷-۱۰ تاریخ انجام آزمون.

پیوست الف

آماده سازی آزمونه برای پارچه های خاص (ال Zahmi)

الف. ۱ پارچه های قابل انتخاب

برای پارچه های حاوی نخ الاستان، آزمونه ها طبق روش زیر تهیه می شوند:
آزمونه ها را به شکل مربع به ابعاد ۶۰ میلیمتر و موازی با حلقه ها ببرید. آزمونه را روی میز مربع
شکل^۱ به ابعاد ۴۵ میلیمتر که روی پایه نصب شده، قرار دهید. روی پارچه باید به صرف پایین باشد.
گیره ای با طول بیهوده ۳۰ میلیمتر را به هر یک از چهار ضلع نمونه متصل نمایید. به هر یک از گیره ها وزنه
ای (بدون اعمال کشش به آزمونه) آویزان کنید. وزنه ها را می توان توسط قلاب به انتهای گیره آویزان
نمود. مجموع جرم وزنه با گیره باید ۱۰۰ گرم باشد. قلاب را به همراه وزنه ها توسط صفحه متحرک^۲،
سه مرتبه به طور متواتی و سریع بالا و پایین ببرید صوری که، چهار وزنه توأم، سه مرتبه به آزمونه
اعمال شود. در آخرین مرحله صفحه متحرک را بالا نگهداشته تا وزنه ها روی آن قرار گیرند. در این
حالت، به آزمونه ها نیرویی اعمال نخواهد شد. سپس صفحه متحرک را پایین آورید تا آزمونه توسط
وزنه ها تحت کشش قرار گیرد. در این حالت، ورقه نازک^۳ مربعی شکل را به ابعاد ۵۰ میلیمتر که نوار
جب در طرفه به آن متصل شده است و در وسط آن سوراخی با قطر ۳۰ میلیمتر تعییه گردیده را
روی آزمونه تحت کشش قرار داده و توسط نوار جسب آن را محکم کنید. قلاب را مجدداً بالا برد و
وزنه را از روی آزمونه بردارید. نمونه را از روی پایه برداشته و آزمونه را با قصر ۳۸ میلیمتر ببرید. دقت
کنید که سوراخ ۳۰ میلیمتری کاملاً در وسط آزمونه بریده شده، قرار گیرد. بدین ترتیب، پرس آزمونه
به فاصله چهار میلیمتر در اطراف سوراخ انجام می شود. برای جلوگیری از باز شدن محل جسب

1- Table mount

2- Lowering Console

3- Foil

خورده، بلا فاصله آزمونه را در نگهدارنده دستگاه قرار دهید (شکل الف. ۱).

یاد آور (۱)- استفاده از ورقه شفاف از جنس پلی وینیل کلراید با ضخامت ۰/۲ میلیمتر، مناسب می باشد. پیش از بریدن نمونه مربعی شکل به ابعاد ۵۰ میلیمتر، نوار چسب دو طرف را به یک طرف ورقه شفاف متصل کنید. حفاظ خارجی ورق را برای اتصال به نمونه، بردارید. روی این ورقه سوراخی به قطر ۳۰ میلیمتر ایجاد کنید. سطح آزمونه که توسط حلقه ورقه نازک پوشانیده شده، در نگهدارنده آزمونه به طرف بالا قرار می گیرد.

الف-۲ پارچه های خاب دار هلقوی پودی با بافت ریب و پارچه های خاب دار

برای پارچه های خاب دار و حلقوی پودی با بافت ریب که جرم آنها در واحد سطح بیشتر از ۱۵۰ گرم در متر مربع می باشد، از استنج استفاده نمی شود. برای تهیه آزمونه به صورت زیر عمل کنید:
از نمونه آزمایشگاهی، نمونه ای را با طول و عرض یا قطر ۱۴۰ میلیمتر بریده و آن را روی سطح سایشی بر روی پارچه نماید، به گونه ای که پشت پارچه، سورد آزمون قرار گیرد، نصب کنید. نمونه ای از پارچه ساینده با قطر 38 ± 5 میلیمتر را که در پشت آن استنج قرار داده شده، روی نگهدارنده آزمونه قرار دهید.



برای پارچه های لباسی، پشت پارچه را در معرض ۱۰۰ دور سایش و برای پارچه های رومبی و پرده ای در معرض ۴۰۰ دور سایش (به ترتیب با اعمال وزنه ۵۹۵ و ۷۹۵ گرم)، قرار دهید.

بعد از اتمام تعداد دور، ۶ تا ۶ آزمونه از نمونه های فوق انتخاب و در نگهدارنده آزمونه نصب کنید.
برای هر آزمون مقداری، از پارچه ساینده نو استفاده کنید.

متناوب با ساختار و کیفیت پارچه حلقوی و خاب دار، مقداری از خاب پارچه (کم یا زیاد) در حین آزمون مقداری از بین می رود، همچنین در مواردی ممکن است ادامه آزمون را تحت تأثیر قرار دهد.
هنگام انجام آزمون سایش، هر گونه تغییر قابل توجه در وضعیت آزمونه پس از انجام آزمون مقداری را در گزارش آزمون قید کنید.

در صورتی که پارچه خاب زیادی را از دست بدهد، روش ارزیابی باید مورد توافق طرفین ذینفع قرار گیرد. بطور مثال می‌توان نتیجه را به صورت اثنا مطلوب روی سطح ظاهری پارچه بشن از حد قابل قبول یا کاهش جرم پارچه (بر حسب گرم یا درصد) پس از آزمون مقدماتی، بیان نمود. زمانی که پارچه خاب دارد، به طور کامل خاب خود را از دست داد، آزمون خاتمه می‌باشد.

(ابعاد بر حسب میلیمتر)



شکل الف. ۱- وسیله مورد استفاده برای آماده سازی پارچه های قبلاً ارتجاع

